

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терол Гладкий	71110
---------------	-------

ОПИСАНИЕ

Терол Гладкий - это минеральная декоративная штукатурка на цементной основе с мелким наполнением для создания покрытий со сглаженной поверхностью или покрытий с текстурой типа “шагрень”.

Материал разрабатывался в качестве финишного покрытия для долговременной защиты фасадов, свыше 15 лет, но нашел широкое применение также и во внутренней отделке помещений.

СВОЙСТВА

- На основе высококачественного цемента
- Для применения внутри и снаружи зданий
- Высокая механически прочность и долговечность
- Устойчивость к внутренним перенапряжениям и образованию трещин
- Повышенная способность к проведению водяного пара
- Экологически безопасен
- Не горюч, группа горючести – НГ
- Прекрасно наносится механизированным способом
- Выпускается в белом и сером цвете, возможно производство материала окрашенного в массу

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Терол Гладкий может наноситься при отделке фасадов и внутренних помещений как на новые, так и на старые поверхности из бетона, цементосодержащих плит, выравнивающих штукатурок, а также перегородок из ГКЛ, плоского шифера, гипсовые основания, подготовленных с применением соответствующих материалов Террако.

Являясь негорючим пожаробезопасным материалом, может наноситься на при отделке любых помещений, в том числе, на путях эвакуации.

Допускается наносить на поверхности, ранее окрашенные матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Не применим на поверхностях, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками, эмалями.

В качестве финишного покрытия может использоваться в качестве декоративно-защитного покрытия в любых теплоизоляционных системах СФТК Террако.

10.04.2020



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение Терол Гладкий должны быть защищены с помощью малярной ленты и полиэтиленовой пленки.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности предварительно обрабатываются грунтовками, проникающего действия, например, Террагрунт Махи, а при необходимости обеспечения высокой паропроницаемости основания - силиконовым грунтом Силпрайм.

Старые малярные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно зашкурить наждачной бумагой.

Перед нанесением покрытия основание должно быть загрунтовано адгезионной грунтовкой из ассортимента Террако. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

Для грунтования стандартных минеральных строительных оснований рекомендуется использовать грунтовку Террагрунт Белый.

При нанесении материала на гладкие или плохо впитывающие основания, как бетон, ЦСП - допускается использовать пигментированную грунтовку Террабонд SP Бетонконтакт.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо выполнить ее предварительную очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Террако Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Содержимое мешка Терол Гладкий смешивается с рекомендованным количеством воды с помощью низкооборотного миксера. Готовый декоративный состав готов к работе после повторного перемешивания спустя 5-10 минут.

Материал наносится на загрунтованное основание с помощью нержавеющей кельмы слоем толщиной примерно 1,0-1,5 м. Для получения гладкой поверхности, материал равномерно распределяется и затем разглаживается по поверхности основания. Для создания покрытия типа “шагрень”, текстура покрытия формируется с помощью малярного или резинового валика. Окончательный вид покрытие принимает после высыхания.

Во избежание образования сухих краев, нанесение Терол Гладкий следует производить без остановки, от одного к края поверхности до другого, стыкуя рабочие захватки по принципу «мокрый по мокрому». Разведенный материал должен быть выработан в течении 1 часа.

Нанесение Терол Гранул рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 60% и температурах основания и окружающей среды +5-+30°C.

После работы инструменты вымыть водой.

Терол Гладкий допускается окрашивать фасадными красками на силиконовой и акриловой основах, а также акриловыми красками для внутренних работ.

Нанесение акриловых красок допускается не ранее чем через 14 дней после нанесения покрытия.

При использовании цветных штукатурок Терол Гладкий для исключения различий в оттенках материала, на отдельно взятой поверхности следует использовать материалы, относящиеся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства, которые указываются на упаковке.

Расход материала - 1,5-2,5 кг/м².

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Терол Гладкий выпускается в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Хранить материал в чистом сухом помещении, при положительных температурах

Нераспечатанные упаковки могут храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Декоративное финишное покрытие на минеральной основе для создания гладких поверхностей или текстуры типа “шагрень”
Внешний вид покрытия	Покрытие со гладкой поверхностью или с текстурой типа “шагрень”
Цвет	Белый или серый. Может выпускаться в цветном виде
Смешивание	Содержимое мешка затворяется с 5,0-5,5 л воды и перемешивается до получения однородной смеси
Время жизни готового раствора	Не менее 1 часа. Добавление воды – не допускается!
Адгезия к основанию	Более 0,40 МПа
Прочность на сжатие после 28 суток	Не менее 8,0 МПа
Нанесение	Металлическая кельма
Текстурирование	Металлическая кельма, валик малярный или резиновый, возможно нанесение механическим способом
Расход	1,5-2,5 кг/м ²
Время высыхания (при 20±2 °C)	Первоначальное – 4-6 часов, полное - 24 часа
Температура эксплуатации	-50°C - +70°C
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие повышенной влажности
Упаковка	Бумажные мешки 25 кг
Хранение	12 месяцев в сухих условиях на поддонах в оригинальной упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 149 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru